



elka strong board

elka strong board

- ✓ Bouwfysisch: zeer diffusieopen materiaal, zie WUFI®-databank
- ✓ Goede statische waarden (volgens DIN EN 12369 Deel 1/DIN 20000-1) en technische waarden (volgens DIN EN 13986 of EN 312)

- ✓ Bijzonder nauwkeurige pasvorm
- ✓ Geschuurde, lichte oppervlakken
- ✓ Vers hout zonder geuremissie
- ✓ Formaldehyde < 0,03 ppm & geringe VOC
- ✓ Recycleerbare
- ✓ MUF-verlijming

Volgens ZVDH/Keulen bruikbaar als onderdekplaat (groef en veer)


- ✓ Optimale prijs-kwaliteitverhouding
- ✓ Algemeen bruikbaar voor dragende componenten in vochtigheidsbereik P5 DIN EN 312



Zorgeloos ademen met een gezonde binnenluchtkwaliteit



Meer tijd ... door elka® keuzevrijheid & snelheid.



04/2018 · add.de

**elka strong board**

Bouwfysisch: zeer diffusieopen materiaal, zie WUFI®-databank

Goede statische waarden (volgens DIN EN 12369 Deel 1/DIN 20000-1)

en technische waarden (volgens DIN EN 13986 of EN 312)

Bijzonder nauwkeurige pasvorm

Geschuurde, lichte oppervlakken

Vers hout zonder geuremissie

Formaldehyde < 0,03 ppm & geringe VOC

Recycleerbare

MUF-verlijming

Volgens ZVDH/Keulen bruikbaar als onderdekplaat (groef en veer)

- ✓ Optimale prijs-kwaliteitverhouding
- ✓ Algemeen bruikbaar voor dragende componenten in vochtigheidsbereik P5 DIN EN 312



Groef en veer zijn precies op elkaar afgestemd.

het bouwreglement B Deel 1 onder 1.3.2.1 vermeld en volgens bouwkundige eisen goedgekeurd.

De ESB-plaat als houtmateriaal voor toepassing in de bouw is in

Technische eigenschappen bij ESB volgens DIN 312; bij OSB volgens DIN 300, de werkelijke waarden van de ESB-platen zijn daardoor beter. Thermische geleidbaarheid $\lambda = 0,10 \text{ W/mK}$, waterdampdiffusieweerstand (μ -waarde) droog/vochtig = $80/40 \text{ voldoens EN 13986}$

Type	Dikte [mm]	12	15	18	22	25	Dikte [mm]
ESB P5							
Dwarse trekvastheid [N/mm ²]	>0,45	>0,45	>0,45	>0,40	>0,40		
Buigvastheid in lengterichting [N/mm ²]	>18	>16	>16	>14	>14		
Buigvastheid in dwarsrichting [N/m ²]	>18	>16	>16	>14	>14		
Buigvastheid in dwarsrichting [%]	>11	<10	<10	<10	<10		

Technische eigenschappen bij ESB volgens DIN 312; bij OSB volgens DIN 300, de werkelijke waarden van de ESB-platen zijn daardoor beter. Het bouwreglement B Deel 1 onder 1.3.2.1 vermeld en volgens bouwkundige eisen goedgekeurd.



Technologische voordelen:

- ✓ Geringe emissie
- ✓ Formaldehyde < 0,03 ppm & geringe VOC
- ✓ Zonder oud hout (100% verse houtsnippers)
- ✓ Recycleervriendelijke MUF-verlijming
- ✓ Gecertificeerd met
 - Blauwe Engel (Versie 1.1.2017)
 - Sentinel Haus Instituut GmbH
 - Aanbeveling EGGBI E.V.
(Europees ondernemings voor gezond bouwen en binnenruimtehygiëne)

Technologische voordelen:

- ✓ Buigvastheid en e-modulus in beide richtingen gelijk
- ✓ Hogere dwarse trekvastheid dan OSB (ca. 40% hoger)
- ✓ Lagere oppwellen dan OSB
- ✓ Volgens ZVDH/Keulen bruikbaar
 - NIEUW als onderdekplaat (groef en veer)

Toepassingsvoordelen:

- ✓ Zeer licht oppervlak en uitstekende optiek
- ✓ Minimale schijnbare dichtheid 620 kg/m^3
- ✓ Voldoet aan de IPPC-norm ISPM nr. 15 bij houtverpakkingen
- ✓ Geschuurd oppervlak en dus:
 - zeer open voor diffusie
 - aanbrengen van lijmen, verven en lakken mogelijk
 - nagenoeg gesloten oppervlak
 - bijzonder nauwkeurige pasvorm
 - Zeer goede schroefextractiesterkte



**Het uitstekende product voor gezond
bouwen & wonen**



Format groef en veer:

258 cm x 67,5 cm / dekmaat

Format stomp:

259,5 cm x 125 cm

300 cm x 125 cm in 12/15 mm (vanaf 20 m³)

Groot formaat stomp:

520 cm x 206 cm *) 12/15/18/22/25 mm

*) al vanaf 80 stuks/dikte leverbaar

Materiaaldiktes/ verpakkingseenheden:

12 mm	75 stuks
15 mm	60 stuks
18 mm	49 stuks
22 mm	40 stuks
25 mm	36 stuks

Speciale diktes op aanvraag